

## DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO

**BOLETIM TÉCNICO** 

Última atualização em: 13/05/2021

DESCRIÇÃO		
Tinta indicada para sinalização e demarcação de rodovias, estacionamentos e pavimentos internos e externos.		Rilling
COMPOSIÇÃO		INDUSTRIAL
Resinas sintéticas, pigmentos inorgânicos e orgânicos inertes, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos aromáticos e aditivos.		
RENDIMENTO		
Balde metálico - 140 a 180m²,	/embalagem 18litros/ demão	
Galão – 28 a 36m²/ embalage	m 3,6 litros/demão	
CORES	APLICAÇÃO E DILUIÇÃO	DEMÃOS
Amarelo e branco	Pistola: 20 a 30% diluente 3488 Pincel ou rolo: 15 a 20% diluente 3488	Duas a três demãos, com intervalo de 30 minutos entre demãos.
ACABAMENTO	EMBALAGEM	TEMPO DE SECAGEM
Fosco liso	É fornecida nas embalagens de 3,6 litros e 18 litros	Completa: 30 minutos
PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE		
A superfície deverá estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta. (Norma ABNT NBR 13.245).		
RECOMENDAÇÕES		
Não aplicar em condições adversas: temperatura abaixo de 10ºC e umidade relativa do ar superior a 90%; Limpar o material de pintura, logo após o uso, com diluente 3488.		
PRODUTOS AUXILIARES		
Diluente 3488 – Solvente para diluir tinta esmalte sintético industrial		
TOXICIDADE: Consulte a FISPQ – Ficha de Segurança de Produto Químico: 0800 886 3434 ou WhatsApp 51 99719-8794		
OBSERVAÇÕES		
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos essencial a utilização do sistema de pintura completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) conforme as instruções descritas na embalagem, no Boletim Técnico ou orientações técnicas.		